



고압 호스 1W Compact

내면 고무 : 내유성, 내수성 합성고무

보강층 : 고 장력 강선 (1회 편조)

외면고무 : 내유성, 내후성 및 내마모성 합성고무

용도 : 광물성, 난연성 및 수성계 작동유, 탄화수소계 합성 윤활유라인

사용 온도 범위 : -40°C ~ +100°C (-40°F ~ +212°F)

공기에 사용할때는 외면 고무에 PIN PRICKING한것을 사용하여 주십시오.

품목코드	규격											Weight	
		Hose I.D.		Hose O.D.		Max operating		Min burst		Min bend Radius			
		inch	mm	inch	mm	kg/cm ²	psi	kg/cm ²	psi	inch	mm		
HSHP-041C-193	1/4*1W(COM)	1/4	6.4	0.43	11.5	210	3,000	840	12,000	2.00	50	0.20	
HSHP-061C-158	3/8*1W(COM)	3/8	9.5	0.61	15.5	158	2,250	635	9,000	2.48	63	0.27	



고압 호스 2W Compact

내면 고무 : 내유성, 내수성 합성고무

보강층 : 고 장력 강선 (2회 편조)

외면고무 : 내유성, 내후성 및 내마모성 합성고무

용도 : 광물성, 난연성 및 수성계 작동유, 탄화수소계 합성 윤활유라인

사용 온도 범위 : -40°C ~ +100°C (-40°F ~ +212°F)

공기에 사용할때는 외면 고무에 PIN PRICKING한것을 사용하여 주십시오.

품목코드	규격											Weight	
		Hose I.D.		Hose O.D.		Max operating		Min burst		Min bend Radius			
		inch	mm	inch	mm	kg/cm ²	psi	kg/cm ²	psi	inch	mm		
HSHP-042C-350	1/4*2W(COM)	1/4	6.4	0.52	13.2	350	5,000	1,400	20,000	2.00	50	0.32	
HSHP-062C-280	3/8*2W(COM)	3/8	9.5	0.68	17.3	280	4,000	1,120	16,000	2.48	63	0.40	
HSHP-082C-245	1/2*2W(COM)	3/8	12.7	0.82	20.8	245	3,500	980	14,000	3.54	90	0.55	